



Pergunte ao Euca Expert / Ask the Euca X Pert

www.eucalyptus.com.br

www.celso-foelkel.com.br

Perguntas / Questions

Pergunta nº: 1403/Question nº: 1403

Título:/Title: Valores de OX em polpas kraft branqueadas de eucalipto

Por: / By: Flávia Jacob

E-mail: flacjacob@hotmail.com

Questão: /Question:

Boa tarde Celso,

Estou pesquisando diferentes características da celulose e estou com dúvida em relação aos níveis de OX encontrados na polpa final. Qual o teor médio de OX encontrado? Não estou achando essa informação em nenhum lugar.

Obrigada,

Flávia Jacob

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Cara Flávia – os valores de OX em polpas branqueadas de eucalipto variam entre 20 a 250 mg / kg de polpa seca ao ar, dependendo da sequência de branqueamento, espécie de madeira de eucalipto e condições da polpação e lavagem.

Leia também:

http://www.eucalyptus.com.br/icep02/jorge_colodette.pdf

e

http://www.inia.es/gcontrec/pub/TR001_1135598300875.pdf

e

http://www.eucalyptus.com.br/newseng_may07.html#seis

**Um abraço
Celso Foelkel**

Outros comentários / Other comments:

Por: / By:

E-mail:
