



Pergunte ao Euca Expert / Ask the Euca X Pert

www.eucalyptus.com.br

www.celso-foelkel.com.br

Perguntas / Questions

Pergunta nº: 1501/Question nº: 1501

Título:/Title: [Análise de cloretos em madeira de eucalipto](#)

por: / by: [Rafael Hardt Araújo](#)

E-mail: rafael.hardt@hotmail.com

Questão: /Question:

Prezado Celso, bom dia!

Estamos em negociação com as madeiras de nossos desbastes para exportação. Exclusivamente para energia, tanto in natura e também em briquete. Por isso estão pedindo uma análise quantitativa de cloro na madeira. Conheces algum laboratório credenciado que faça essa análise?

Obrigado pela atenção

Um grande abraço ! Rafael

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Boa tarde caro Rafael – a análise que deve ser feita é de cloretos em madeira e ela não é difícil de ser realizada. Os valores mais usuais estão entre 300 a 700 ppm de cloreto em peso seco, mas podem atingir mais de 2.000 ppm para madeira de florestas localizadas em regiões litorâneas.

O IPT – Seção de Madeiras ou de Celulose e Papel deve ter condições de realizar a análise.

Veja em:

http://www.ipt.br/centros_tecnologicos/CT-FLORESTA

Um abraço e sucessos
Celso Foelkel
